



AGS 2+ ŻEL DO USUWANIA GRAFFITI

- Przeznaczony do usuwania graffiti głównie z porowatych powierzchni, jak np. piaskowiec, tynki, beton, cegła, glazura, granit, marmur, powierzchnie pomalowane farbą nieorganiczną itp. • Służy do usuwania „grubych” nawarstwień farby z aerozoli, ale również likwiduje napisy wykonane markerami, tuszem itp. • Współdziała z preparatem AGS 60 •
- Stosowany w dodatnich temperaturach, w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz •
- Służy również do usuwania starych powłok lakierniczych • Łatwo ulega biodegradacji zgodnie z Guideline 302B •
- Produkowany zgodnie z ISO 14001:9001 •

Usuwanie graffiti z twardych materiałów jak np. granit, cegła itp.

1. Nałóż pędzlem grubą warstwę AGS 2+ na graffiti i wetrzyj środek starannie w materiał.
2. Odczekaj od ok. 20 minut do 4 godzin, aż graffiti się rozpuści, a następnie przeszczotkuj powierzchnię okrężnymi ruchami.
3. Przy użyciu gorąco-wodnej myjki ciśnieniowej spłucz wodą o temperaturze 90°C, pod wysokim ciśnieniem, dostosowując je do odporności powierzchni. Kąt rozpylania dyszy powinien wynosić 15° – 25°, a wydajność maszyny ciśnieniowej ok. 20 litrów wody/min.
4. Jeżeli po spłukaniu widoczne są jeszcze „grube” nawarstwienia farby, czynność należy powtórzyć, pamiętając o tym, aby powierzchnia nieco wyschła przed kolejną aplikacją AGS 2+.
5. Po usunięciu nawarstwień farby w aerozolu na powierzchni często pozostają drobne resztki mikro cząsteczek farby, głęboko osadzone w materiale. Do ich usunięcia służy preparat AGS 60 – patrz instrukcja stosowania.

Usuwanie graffiti z delikatnych materiałów jak np. termo tynk, itp.

1. Nałóż na graffiti grubą warstwę AGS 2+ pędzlem.
2. Odczekaj ok. 5 do 15 minut, aż graffiti się rozpuści, a następnie delikatnie przeszczotkuj powierzchnię miękką szczoteczką.
3. Przy użyciu gorąco-wodnej myjki ciśnieniowej spłucz wodą o temperaturze 90°C, pod ciśnieniem ok. 30-50 bar, dostosowując je do odporności powierzchni.
4. Jeżeli po spłukaniu widoczne są jeszcze „grube” nawarstwienia farby, czynność należy powtórzyć, pamiętając o tym, aby powierzchnia nieco wyschła przed kolejną aplikacją AGS 2+.
5. Po usunięciu nawarstwień farby w aerozolu często pozostają na powierzchni drobne resztki mikro cząsteczek farby, głęboko osadzonych w materiale. Do ich usunięcia służy preparat AGS 60 – patrz instrukcja stosowania.

DOZOWANIE

Stosowany jako koncentrat – nie rozcieńczać!

ZUŻYCIE

0,1 – 0,3 litr / m²

DANE TECHNICZNE

- Lepka, żółtawa ciecz
- Słaby zapach rozpuszczalnika
- Dostarczany w 5 litrowym pojemniku
- Gęstość: 1070 kg/m³
- pH ~5
- Skład: gamma - butyrolakton, n-etylo-2-pyrolidon, kwas glikolowy.

ŚRODKI OCHRONNE BHP

Rękawice i odzież ochronna, przyłbica w czasie płukania pod wysokim ciśnieniem oraz maska do oddychania w pomieszczeniach o złej wentylacji.

PRZECHOWYWANIE

Środek przechowuje się w zamkniętym, oryginalnym pojemniku. Trwałość – około 24 miesiące w temperaturze pokojowej w zamkniętym opakowaniu.

OZNAKOWANIE



SZKODLIWY

Działa szkodliwie po połknięciu.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

KLASYFIKACJA ADR

Materiał nie jest niebezpieczny według klasyfikacji ADR.

DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje na temat oceny szkodliwości produktu, wpływu dla zdrowia i środowiska, dane toksykologiczne, warunki transportu i przechowywania znajdują się w karcie danych bezpieczeństwa dostępnej u dystrybutora.

WSKAZÓWKA

Powstające ścieki należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA OD PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

Niniejsza informacja o produkcie jest sporządzona na podstawie naszej aktualnej wiedzy i doświadczenia. Stanowi tylko pomoc przy użytkowaniu produktu. Zaleca się wykonanie najpierw próby, w celu stwierdzenia, czy dane warunki stosowania doprowadza do optymalnego wyniku. Użytkownik odpowiedzialny jest za prawidłowe zastosowanie produktu.

Służymy doradztwem poprzez szkolenia i za pośrednictwem naszego działu technicznego. Ponieważ nie mamy wpływu na rodzaje zastosowań i sposób użycia naszych wyrobów, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta czy dystrybutora.



Opracował – Marek Woźniak – PHU MASTERS SERVICE, na podstawie danych producenta i 13 lat praktyki.