



PLASTYCZNA STAL TABLICA WYBORU

Cechy:	Żywica o kolorze niebieskim doskonale zabezpieczająca powierzchnię przed ścieraniem i zużyciem, odporna na temperatury w zakresie od -35°C do +180°C. Po pokryciu np. przy pomocy pędzla, tworzy gładką, śliską powierzchnię ochronną odporną na ścieranie, wysokie temperatury i działanie chemikaliów.				
Skład:	Dwuskładnikowa żywica epoksydowa wypełniona mineralnie (karborund oraz krzemian cyrkonu)				
Zakresy zastosowań:	- Dla wykładzin silnie narażonych na ścieranie obudów pomp - Jako zabezpieczeniem przed zużyciem ślizgowych łożysk / prowadnic, zsuwni, lejków i rur. - Do napraw części odlewniczych, zaworów, skrzydeł dmuchaw.				
Dane techniczne:	Skład bazy			Żywica epoksydowa wypełniona mineralnie	
	Postać – żywica z utwardzaczem po zmieszaniu			Płyn	
	Szczególne właściwości			Bardzo odporny na ścieranie	
	Kolor po utwardzeniu			Niebieski	
	Proporcje mieszania	wagowo	żywica	100	100
			utwardzacz*	standardowy: 10	wolny: 15
		objętościowo	żywica	5	3,5
			utwardzacz*	standardowy: 1	wolny: 1
	Czas zachowania stanu plastycznego przy 20°C [min].			utwardz. stand.: 20	utwardz. wolny: 40
	Ciężar właściwy mieszanki [g/cm3]			utwardz. stand.: 1,9	utwardz. wolny: 1,8
	Odporność na temperatury			-35°C do +180°C	
	Czas utwardzania [godz]	można obrabiać mechan.		utwardz. stand.: 12	utwardz. wolny: 16
		utwardzenie końcowe		utwardzacz standardowy / wolny: 24	
	Średnia odporność przy 20°C wg.DIN 53281-83	Ściskanie [M Pa]		utwardz. stand.: 115	utwardz. wolny: 8
		Rozciąganie [M Pa]		utwardz. stand.: 25	utwardz. wolny: 22
		Zginanie [M Pa]		utwardz. stand.: 98	utwardz. wolny: 95
		Uderzenie [kJ/m2]		utwardz. stand.: 85	utwardz. wolny: 59


www.technologie-przemyslowe.com

NOWOCZESNE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU
infolinia: 801 081 140 faks: 22 2578835




STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ
Structum Sp. z o.o., ul. Niepodległości 30/59, 20-246 Lublin, Poland
kapitał zakładowy 50400 PLN, organ rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Lublinie
KRS: 0000017929, NIP: 712-015-64-12, VAT-UE: PL7120156412

rok założenia 1990



www.technologie-przemyslowe.com

NOWOCZESNE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU
infolinia: 801 081 140 faks: 22 2578835



rok założenia 1990



PLASTYCZNA STAL
TABLICA WYBORU

	możliwa dostawa z wolnym utwardzaczem.
Składowanie:	Zamknięte pojemniki mogą być przechowywane przy temperaturze od +18°C do +25°C aż do 18 miesięcy. Produkt w pojemnikach już otwieranych może być używany w ciągu 6 miesięcy.
Opakowania:	0,5 kg, 2,0 kg

www.technologie-przemyslowe.com

NOWOCZESNE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU
infolinia: 801 081 140 faks: 22 2578835

STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ
Structum Sp. z o.o., ul. Niepodległości 30/59, 20-246 Lublin, Poland
kapitał zakładowy 50400 PLN, organ rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Lublinie
KRS: 0000017929, NIP: 712-015-64-12, VAT-UE: PL7120156412



rok założenia 1990